

PRODUKTDATABLAD CENTRO MJUKFOG SE

VER 1.0 2025-03-13

Centro Mjukfog SE är en smidig och lättarbetad mjukfog för användning inomhus för fogar runt fönster, dörrar, tak och vägg, samt till finish innan måleriarbeten. Kan övermålas med vattenbaserad färg – test rekommenderas. Centro Mjukfog SE härdar via luftens fuktighet till en flexibel fog som kan klara temperatur- och fuktbetingade rörelser. Mjukfogen är luktfri, neutral, ftalat- och tennfri. Centro Mjukfog SE är idealisk i vinkel mellan keramik och tak eller keramik och snickerier i våtutrymmen.

UNDERLAG

Underlaget ska vara fritt från fett, limrester, cementslud, damm, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga samt inverka negativt på slutresultatet. Svaga och lösa ytor avlägsnas mekaniskt. Fogsidorna ska vara tillräckligt starka för att klara de spänningar som uppstår i fogarna om byggnadsdelarna rör på sig. Centro Mjukfog SE kan användas utan primer på ytor som glas, metaller, målade samt putsade ytor. Maskeringstejp rekommenderas, och bör avlägsnas omedelbart efter applicering av fogmassan. Kan appliceras vid temperaturer +5 °C till +30 °C och en relativ luftfuktighet på minimum 30 %. Ventilation måste vara påslagen.

APPLICERING

Förpackningens topp avlägsnas och förpackningens pip anpassas efter önskemål med en vass kniv. Centro Mjukfog SE appliceras med hjälp av en fogspruta och kan slätas till med hjälp av en fogpinne eller motsvarande och Centro Glättväska DPE inom ca 30 minuter. Fogarna bör dimensioneras så att rörelsen av den fria fogsubstansen är under +/- 20 %. För att kunna ta upp maximal fogrörelse bör fogens bredd vara minst 6 mm och max 30 mm. Använd bottningslist i rätt dimension, som placeras enligt det planerade fogdjupet. Fogdjupet är normalt hälften av fogbredden, smala fogar görs som regel kvadratiska. Test ska alltid utföras.

Missfärgning från t.ex. knastar, linolja, vissa folierade skivor och alkydmålade ytor, samt avdunstning av annan kemi i rummet, kan förekomma. Ventilation måste vara påslagen. Mycket små fogar, t.ex. finishfogar och triangulära fogar, är särskilt känsliga för missfärgning och bör därför målas över.

TORKTID

2 mm/dygn vid +23 °C och 50 % RH. 7-8 mm/vecka vid 23 °C och 50 % RH. Fogmassan härdar långsammare vid lägre temperaturer och lägre luftfuktighet. Skinnbildning >30 minuter vid 23°C och 50 % RH.

RENGÖRING

Ohärdad fogmassa avlägsnas med Centro Våtservev Grov NO. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer och hud tvättas med vatten och tvål.

MILJÖ OCH HÄLSA

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

TEKNISK DATA

Typ: SMP, 1-komponent

Fungicidbehandlad: Nej

Densitet: Ca 1,33 kg/l

Konsistens: Pastös, tixotropisk massa

Hållbarhet: 12 månader i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring

Övermålningsbar: Ja

Hårdhet: 25–30 Shore A

Elasticitet: +/- 20 %

Temperaturbeständig: Ca -20 °C till +30 °C