

PRODUKTDATABLAD FF P-20 EXTRA

VER 1.0 2025-03-13

FF P-20 Extra är en lösningsmedelsfri och snabbtorkande vidhäftningsprimer som används för att förbehandla underlag innan användning av FF produkter. Produkten är speciellt anpassad för täta icke-sugande underlag, men fungerar även bra på sugande underlag. FF P-20 Extra används för att förbättra vidhäftningen, minska sugkraften i underlaget eller täta underlaget.

UNDERLAG

Underlaget ska vara torrt, väl rengjort och fritt från olja, fett, limrester, cementhud, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga och negativt påverka slutresultatet. Befintliga ytskikt som är svaga ska avlägsnas mekaniskt. Temperaturen på underlaget ska inte understiga +5 °C eller överstiga +40 °C, för bästa resultat bör temperaturen vara mellan +10 °C och +20 °C. Täta underlag ska noggrant tvättas med rengöringsmedel som avlägsnar fett.

APPLICERING

För att applicera primern, se till att temperaturen på underlaget är mellan +5 °C och +20 °C. Fördela primern jämnt över underlaget med borste, pensel, roller eller liknande. Arbeta in primern ordentligt i underlaget och undvik pölbildning. Skydda områden som inte ska behandlas med FF P-20 Extra och tvätta bort eventuella stänk omedelbart med vatten. Primern bör inte stå öppen mer än ca 24 timmar innan nästa arbetsmoment påbörjas.

BLANDNING

FF P-20 Extra är färdig att använda och ska inte blandas med vatten. Produkten ska omröras ordentligt innan användning så att ballasten fördelas jämnt i förpackningen.

RENGÖRING

Alla redskap ska rengöras omedelbart med vatten innan primern torkat. Torkad eller härdad produkt avlägsnas mekaniskt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Primern kan användas inomhus på en mängd olika underlag såsom glas, keramik, natursten, metall, betong, epoxi, lättbetong, slipsats, cementbaserat spackel, gipsskivor, putsbruk, träfiberskivor, hårda

vinylgolv och brädgolv. FF P-20 Extra är lämplig för användning med värmegolv och i våta miljöer. Produkten kan användas som vidhäftare innan applicering av FF avjämningsmassor, fästmassor och tätskikt. Den tål fukt och kan användas som vidhäftare på äldre keramik vid montering av ny keramik. Det är viktigt att underlaget är väl rengjort och avfettat.

TORKTID

På icke-absorberande underlag ska primern vara helt torr innan annat material appliceras. Torktiden är cirka 1 timme beroende på förhållanden som temperatur och luftfuktighet. På absorberande underlag kan nästa moment utföras när primern är torr vid beröring, vilket brukar ta mellan 5 och 20 minuter beroende på underlaget och förhållandena. När primern är torr får den en transparent grå-blå beläggning.

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Vid stänk i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Förvara produkten oåtkomligt för barn och iakttä god arbetshygien. Produkten kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

TEKNISK DATA

Förpackning: 5 kg-hink

Lagring: Förvaras frostfritt

Hållbarhet: 12 månader i öppnad originalförpackning

Färg: Blå

Temperaturbeständig: -30 °C till +90 °C

Densitet: 1,2 kg/liter

Viskositet: Ca 214 mPA/s

PH-värde: 6,5

Åtgång: Ca 200 g/m²