

PRESTANDEDEKLARATION FF SYSTEM FOLIE: ETA 24/1258 2025-01-24

Version: 1 – 2025/09 Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den som anges nedan.

Produkttypens unika identifikationskod

Tätskiktssystem av folietyp för våtrum provad och verifierad enligt ETAG 022 del 2 och enligt sårkraven i BBV Bilaga B.

Namn på system

FF System Folie

Avsedd användning-användningar

Tätskiktssystem av folietyp för tätning av golv- och väggytor i våtrum innan montering av keramiska plattor eller natursten.

Företagsuppgifter

Centro Kakel & Klinker AB
 Girovägen 3
 175 62 Järfälla
 www.centro.se

System för kontroll och bedömning av produktprestanda

AVCP system 2+

ETAG-EAD-ETA-Kontrollorgan-Kontrollavtal

ETAG 022 del 2 senare ersatt av EAD 030436-00-0503
 ETA 24/1258 2025/01/24
 Kontrollorgan: MPA Braunschweig
 Kontrollavtal: MPA-210-19-0178

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Specifikation
Brandbeständighet	Euroklass E	EN 13501-1
Frigörande av farliga ämnen	Inget avges-inga SVHC ämnen	REACH-CLP
Ångennomgångsmotstånd	100-75% RF: sd 110,0 m 93-50% RF: sd 99,0 m	SS-EN ISO 12572
Vattentäthet: 150 kPa-7 dygn	Tätt	EN 1928: Metod B
Spricköverbryggande förmåga	1,5 mm	EN 1062
Vidhäftning-underlag av betong	>0,3 MPa	EN 14891
Vidhäftning-underlag av skivmaterial	>0,3 MPa	EN 14891
Täthet efter rörelse i underlag	2 mm	ETAG 022: Annex B
Täthet hos genomföringar	Tätt	ETAG 022: Annex A och Annex F
Formstabilitet	Längsgående: -0,5% Tvärgående: -1,3%	EN 1107
Åldring i värme: 70°C-4 veckor	<20% förändring brottstyrka-brottöjning	EN 1296-EN 12311
Vidhäftning efter vattenlagring	>0,3 MPa	EN 14891
Alkalibeständighet: 50°C-16 veckor	<20% förändring brottstyrka-brottöjning	EN 1847-EN 12311
Reparerbarhet	Ja	FF Kakel Delreparationsanvisning
Tjocklek tätkiktssfolie	0,55 mm	EN 1849
Applicerbarhet	Ja	FF M-System Monteringsanvisning

Ansvarig uppgiftslämnare	Benny Pihlström
Signatur ansvarig uppgiftslämnare	
Ort och datum	Skärholmen, 2025-09-22