

Golvavjämning

Produktguide

	Förpackningsstorlek/kg	Läggningsskikt i mm	Mattbeläggning/tätskikt efter cirka	Betong	Golvgipskiva	Sten/keramik	Golvspånkiva	Trä	Leca® Bjärlag	Rostskyddat stål/järn	Lättbetong** Skiktjocklek i mm	Värmegolv	Lämplig att måla	Lämplig utomhus/fuktiga miljöer	Lagringstid månader
Handspackel															
weberfloor 4031 super flow DR	20	1-10	1 dygn	●	●	●	●	●							12
weberfloor 4032 super flow rapid DR	20	1-10	3 tim	●	●	●	●	●							12
weberfloor 4040 combi rapid DR	15	0,5-50	2 tim	●	●	●	●	●							24
weberfloor 4042 paste fine DR	13	0-2	2 tim	●	●	●	●	●							12
Pumpbar avjämning															
weberfloor 110 fine*	20	4-40	10 mm/v	●	●	●	●	●		●	6-15				9
weberfloor 120 reno DR	20	4-50	1-3 dygn	●	●	●	●	●	●	●	6-30	●			9
weberfloor 130 core	20	10-100	2-7 dygn	●	●	●	●	●		●	10-20	●			9
weberfloor 140 nova	20	5-60	1-9 v	●	●	●	●	●	●	●	6-30	●			9
weberfloor 150 dura	20	12-80	1-14 v	●	●	●	●	●	●	●	12-30	●			9
weberfloor 4160 fine flow rapid	20	2-30	1 dygn	●	●	●	●	●			6-10				9
weberfloor 644 värmegolvspackel DR	20	2-50	1-3 dygn	●	●	●	●	●	●	●	6-20	●			6
weberfloor industri	20	5-40		●		●				●			●		9
weberfloor outdoor SL	20	5-40		●										●	6
Golvbruk															
weberfloor 318 snabbslipsats grov DR	20	20-150	1-2 dygn	●		●			●						9
weberfloor 319 snabbslipsats fin	20	15-100	1 dygn	●		●			●						9
Lättfyllnadsmassa															
weberfloor 450 light	45L	30-600		●		●					30-600				12

Generell åtgång för alla golvspackel/avjämningsmassor är 1,5-1,8 kg/m²/mm. Angivna torktider för mattläggning/tätskikt gäller vid 20°C och 50% RF = Relativ Fuktighet.
* Används i samband med nedlimmad parkett.
** Vid ytor över 10 m² eller skiktjocklek större än angiven max skiktjocklek för lättbetong ska avjämningsmassan armeras med weberfloor stålarmersnät.

Primerguide	Förpackningsstorlek/kg	Betong	Golvgips-skiva	Sten/keramik	Spån-skiva	Trä stål/järn	Rost-skyddat	Lätt-betong
weberfloor 4716 primer + vatten	1/5/10/25	1+3	5+1	1+1 ***	5+1	5+1	1+0	1+3
Åtgång: 1 liter koncentrerad primer + vatten räcker till		5-10 m²	5 m²	7 m²	5 m²	5 m²	3-5 m²	5 m²

*** Strö i spackelpulver och borsta i den våta primern.