

PRODUKTDATABLAD FF M-1K LIM

VER 2.0 2026-04-15

FF M-1K Lim är ett 1-komponents fukthärdande lim för användning i skarvar, överlapp och limning av tillbehör i FF System. FF M-1K Lim används i kombination med övriga produkter i FF System tätsystem för att tillsammans utgöra godkänd konstruktion i bostadsmiljö. Limmet är snabbhärdande, elastiskt och vattentätt. För användning i skarvar, överlapp, limning av tillbehör på golv och vägg samt vid delreparationer. Viktigt att följa för dagen aktuell monteringsanvisning. För inomhusbruk.

UNDERLAG

FF M-1K Lim används på underlag som är anpassade för våtrum. Underlaget ska vara dokumenterat lämpat som underlag för keramiska tätskiktssystem. Underlaget ska vara fritt från fett, limrester, cementhud, damm, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga samt inverka negativt på slutresultatet. Svaga och lösa ytor avlägsnas mekaniskt. Gällande byggtkniska regler, AMA Hus och andra branschregler ska följas t. ex. Byggkeramikrådets branschregler - BBV, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum och FF System monteringsanvisning.

APPLICERING

Stränga ut FF M-1K Lim med hjälp av anpassat hjälpmedel, använd limspredare elit 52 mm eller liknade för att säkerställa rätt mängd lim. Förvattna/fukta FF M-1K Lim efter applicering av limmet med t. ex. duschspruta och lägg ihop ytorna omedelbart. Montera skarv, anpassad manschett eller tätremsa, säkerställ god övervätning. Släta därefter ut överskottet av FF M-1K Lim över kanterna på överlappen/ manschetterna för att försluta dessa.

Följ alltid aktuell monteringsanvisning. När ytorna torkat kan keramik monteras. Torktiden är ca 3 timmar vid gynnsamma förhållanden.

TORKTID

Öppentid ca 20 minuter. Härdningstid/torktid ca 3 timmar. Torktiden är beroende på temperatur och luftfuktighet samt de allmänna förhållandena på plats. Arbetstemperaturen får inte understiga +10 °C. Härdad produkt är temperaturbeständig -40 °C till +90 °C.

RENGÖRING

Ohärdad lim avlägsnas med torr trasa eller med Centro Våtservett grov NO. Torkad/härdad produkt avlägsnas mekaniskt.

MILJÖ OCH HÄLSA

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. För mer information, se säkerhetsdatablad som finns att ladda ned på www.centro.se.

Avfall: Innehållet/behållaren ska kasseras enligt lokala bestämmelser (P501).

TEKNISK DATA

Förpackning: 300 ml patron.

Typ: SMP.

Öppentid: Ca 20 minuter.

Arbetstemperatur: +5 °C till +40 °C.

Temperaturbeständighet (härdad produkt):
-40 °C till +90 °C.

Åtgång: Ca 7,5 m²/300 ml.

Färg: Vit.

Lösningsmedel: Nej.

Torrhalt: 100 %.

Lagring: 12 månader i öppnad förpackning.
Förvaras svalt, frostfritt och torrt.