

PRODUKTDATABLAD FF M-2K

VER 2.0 2025-11-10

FF M-2K är ett cementbaserat, snabbhärdande, dammreducerat och vattentätt lim för användning inomhus på golv och vägg. FF M-2K är enkel att applicera, har mycket god vidhäftning samt lämpar sig väl för användning med golvvärme. FF M-2K används till limning av FF System Folie, överlapp och tillbehör. FF M-2K är flexibel, spricköverbyggande och åldersbeständig. Limmet ingår i FF System Folie. Produkten är platsättningsbar efter ca 4–6 timmar på absorberande underla vid gynsamma förhållanden.

UNDERLAG

FF M-2K används på underlag av betong, våtrumsskivor, gipsskivor, cementbaserad puts och gipsbaserad puts. Underlaget ska vara fritt från rörelse/krymp, fett, limrester, cementhud, damm, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga samt inverka negativt på slutresultatet. Svaga och lösa ytor avlägsnas mekaniskt. Maximal fuktighet i underlag – 90 % RF.

I våtrum ska fallet/lutningen vara utförd innan tätskikt monteras/appliceras. Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget ska vid tidpunkten för applicering uppfylla det för ändamålet ställda toleranskrav – se BKR:s branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis.

Före applicering av FF M-2K ska golvvärmen vridas ner så golvtemperaturen inte överstiger +18 °C.

FÖRARBETE

Sugande underlag som t. ex. betong, puts, cementbaserat spackel och absorberande skivor primas med FF P-10 Base Primer eller FF P-20 Extra Primer. Primern blandas och appliceras enligt aktuell förpackningstext/produktdatablad.

BLANDNING

Blanda 3 kg FF M-2K Cement med 4,8 kg FF M- 2K Dispersion med en för ändamålet lämplig visp under 3 minuter till en klumpfri homogen massa. Blandad produkt används inom 2–3 timmar.

APPLICERING

FF M-2K appliceras med t. ex. roller, 3x3 mm tandad fixkam eller pensel i ett jämt lager. Applicera

FF M-Folie, tätbandet eller manschetten, i den våta massan, säkerställ god övervätning. Gnid fast folien med en bredspackel med plastblad, gnid från mitten och arbeta utåt. FF M-2K kan användas i alla överlapp samt till FF tillbehör. Följ alltid aktuell monteringsanvisning.

TORKTID

Produkten är beläggningsbar efter ca 4–6 timmar på absorberande underlag och efter ca 12–24 timmar på täta underlag. Brukstiden i hink är ca 2–3 timmar och öppentid ca 15 minuter. Torktiderna är beroende på temperatur i luft på underlag samt på material. Arbetstemperaturen får inte understiga +5 °C. Härdad produkt är temperaturbeständig -20 °C till +70 °C.

RENGÖRING

Alla redskap rengörs omedelbart med vatten. Torkad/härdad produkt avlägsnas mekaniskt.

MILJÖ OCH HÄLSA

Cementbaserad produkt – undvik kontakt med ögonen. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter vid ögonkontakt. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja vid behov. Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Produkten kan vara irriterande för huden.

Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera. För mer information, se säkerhetsdatablad som finns att ladda ned på www.centro.se.

Avfall: Innehållet/behållaren ska kasseras enligt lokala bestämmelser (P501).

PRODUKTDATABLAD FF M-2K

VER 2.0 2025-11-10

TEKNISK DATA

Typ: 2-komponents vattentätt lim.

Brukstid: I hink ca 2–3 timmar.

Öppentid: Ca 15 minuter.

Arbetstemperatur: Minst +5 °C.

Temperaturbeständighet (härdad produkt):
-20 °C till +70 °C.

Beläggningsbar: Efter 4–6 timmar på absorberande underlag. Efter 12–24 timmar på täta underlag.

Tork- och härdningstider är angivna vid +20 °C och ≤65 % RF – vid lägre temperatur förlängs tiden.

Åtgång: Ca 0,6–0,75 kg/m².

Färg: Grå/grön i blött tillstånd. Mörkgrå/brun i härdat/torrt tillstånd.

Lagring: 9 månader i oöppnad förpackning. Förvaras svalt, frostfritt och torrt.

Förpackning: 7,8 kg.