

PRODUKTDATABLAD FF P-10 BASE PRIMER FÄRDIGBLANDAD

VER 1.0 2025-05-15

FF P-10 Base Primer Färdigblandad är en dispersionsbaserad lösningsmedelsfri vidhäftningsprimer för förbehandling av underlag innan användning av FF-produkter. Den används för att förbättra vidhäftning, skydda underlaget, minska sugkraft i underlaget eller täta underlaget. Primern kan användas inomhus på underlag av betong, lättbetong, slipsats, cementbaserat spackel, gipsbaserat spackel, gipsskivor, putsbruk, träfiberskivor och brädgolv. FF P-10 Base Primer Färdigblandad lämpar sig väl för användning med värmegolv.

UNDERLAG

Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från olja, fett, limrester, cementhud, lösa partiklar och andra föroreningar som kan påverka produktens vidhäftningsförmåga samt inverka negativt på slutresultatet. Befintligt underlag måste vara hållfast, och svaga ytskikt ska avlägsnas mekaniskt. Underlaget ska uppfylla de för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus.

Fukthalten i underlag ska generellt alltid hållas på lägsta möjliga nivå. RF värdet bör vara 90 % eller lägre vid primning innan FF M-2K och FF M-2K Longlife, 95 % eller lägre vid primning innan FF M-1C Folielim och 85 % eller lägre vid primning innan FF M-1 Membran eller FF M-Golv- och vägglim. Generellt gäller att underlaget ska vara yttorr och att möjlighet finns för uttorkning av kvarvarande fukt. Observera att detta endast gäller byggfukt och att tillskjutande markfukt inte får förekomma. Arbetstemperaturen för både material och underlag bör vara mellan +10 °C och +20 °C, temperaturen ska inte vara lägre än +5 °C.

BLANDNING

FF P-10 Base Primer färdigblandad används outspädd på normalt sugande underlag som gipsskivor eller spånskivor. På kraftigt sugande underlag blandas primern 1:1 med rent, svalt vatten. Primern ska omröras innan användning.

APPLICERING

Säkerställ att temperaturen på underlaget är mellan +5 °C och +20 °C. Fördela primern jämnt över underlaget med borste, pensel, spruta eller liknande. Arbeta in primern i underlaget och undvik pölbildning. Nästa moment bör utföras inom ca 24 timmar. När primern ska fylla en skyddande funktion ska den vara helt torr innan nästa arbetsmoment påbörjas.

RENGÖRING

Alla redskap rengörs omedelbart med vatten innan primern torkat. Torkad eller härdad produkt avlägsnas mekaniskt.

TORKTID

Vid 20 °C och 50 % RF är torktiden mellan 1–3 timmar beroende på underlagets typ, temperatur och luftfuktighet. Primern bör inte stå öppen mer än ca 24 timmar innan nästa arbetsmoment påbörjas.

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med vatten. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten.

Förvaras oåtkomligt för barn. Iaktta god arbetshygien. FF P-10 Base Primer Färdigblandad har låg VOC-halt och är helt fri från lösningsmedel.

Produkten kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

TEKNISK DATA

Typ: Polymerdispersion.

Densitet: 1,06 kg/liter.

Viskositet: ~214 mPA/s.

Färg: Vit.

Förpackning: 1 kg.

Lagring: 1 år i öppnad förpackning. Lagras torrt, svalt och frostfritt.

PRODUKTDATABLAD FF P-10 BASE PRIMER FÄRDIGBLANDAD

VER 1.0 2025-05-15

Åtgång: Ca 200 g/m², beroende på underlagets absorption.

Torktid: Ca 1 timme på sugande underlag.
Temperaturbeständig: -30 °C till +90 °C.
pH-värde: 5.